


# RESTAURACIJA KNJIGA

- I. dio -



# RESTAURACIJA KNJIGA

- ✖ Zaštita pisane baštine važna je i potrebna radi povjesne i kulturnoške vrijednosti
- ✖ Produljenje trajnosti pisane baštine
- ✖ Restauracija i konzervacija
- ✖ Preventivna zaštita -
  - + Optimalni uvjeti čuvanja i rukovanja građom
  - + Zaštita tijekom korištenja u čitaonici
  - + Zaštita tijekom prijevoza izvan ustanove i tijekom izložbi
  - + zaštita izvorne pisane baštine prenošenjem na druge medije
  - + poduzimanje preventivnih mjera za slučaj krađe, prirodnih katastrofa i ratova

# RESTAURACIJA KNJIGA

- ✖ Čimbenici koji najviše utječu na propadanje pisane baštine su utjecaji okoline - vlaga, temperatura, svjetlost, kiselost, te utjecaj čovjeka, odnosno rukovanje i skladištenje
- ✖ Temeljni princip restauracije knjiga je taj da se restauratorskim zahvatom ne naruši izvorni izgled knjiga i da se ne naprave nova oštećenja
- ✖ Restauracija je krajnji oblik zaštite koji se provodi kad je šteta već učinjena

# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA

- ✖ Uzroci oštećenja knjiga mogu biti fizikalni, kemijski i biološki
- ✖ Fizikalna oštećenja uključuju utjecaj svjetla, topline i vlage
  - + Utjecaj svjetla - slabljenje i krhkost celuloznih materijala, ljepila, tkanine i kože, izbljeđivanje, požućivanje ili tamnjenje papira i tinte (fotokemijske reakcije)
  - + Utjecaj temperature - utjecajem topline celuloza se može isušiti, postati krta i lomljiva, ubrzava se rast bioloških organizama (insekti, pljesan)

# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA

- ✖ Utjecaj vlage - niska relativna vлага (ispod 40% RV) uzrokuje sušenje papira – ljepila, punila, vlakana, što uzrokuje krtost papira. Previsoka relativna vлага (iznad 70% RV) omogućava razvoj bakterija i plijesni, smanjuje čvrstoću papira, ljepila u papiru bubre, otapaju se i mogu slijepiti listove knjige.
- ✖ Većina literature navodi da se za čuvanje knjiga preporuča stabilna temperatura od 13-18 °C i relativna vлага 55-65%

gna d'appartenere ad una famiglia, verso cui io professai sempre il più sincero affetto, e la più alta considerazione.

Ponete il calmo a tutti i meriti, ed a così rare ed amabili qualità rendete felici i miei cari e miei buoni Fiumani.

Il preludato Sig. Governatore onorò nel giorno 11 di lante pranzo le Autorità tutte, ecclesiastiche, civili e militari, e l'affabilità del Signor Governatore, e la presenza di S. E. Majlath diedero un nuovo lustro al splendido convito.

La illuminazione della Città, che a cagione del cattivo tempo fu diffusa, ebbe luogo nella sera degli 12.


Il giorno dei 17 fu pur troppo fissato per la partenza del nostro egregio, caro, ed indimenticabile Com-

missario Organizzatore S. E. Majlath. I Benefizi da esso sparsi restaranno indelebilmente scolpiti nel cuore de' Fiumani. Possa il Cielo, ed Egli solo bastantemente lo può, ricompensare all'Ottimo, il bene, che ci fece.

Chiamato dall'alto suo destino, e dalle empre sue mariche, di allontanarsi da noi, gl'ardenti nostri voti per la costante sua felicità, il seguiranno per ogni dove.

Grande è la nostra perdita, grande quindi esser deve il nostro dolore, né altro conforto ci resta in perdita sì amara, che speranza, che Fiume si, il suo Fiume troverà in esso sempre il Protettore, ed il Padre.

Oštećenje uzrokovano svijetlom, toplinom i kukcima



Oštećenje uzrokovano vlagom

# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA

- ✖ Kemijska oštećenja odnose se na utjecaj kiselina i atmosferskih zagađivača
  - + Utjecaj kiselina u papiru - hidroliza celuloznih makromolekula, čime se smanjuje stupanj polimerizacije te mehanička čvrstoća celuloznih vlakana
  - + Kiseline u papiru mogu nastati:
    - ✖ Djelovanjem zraka koji je onečišćen štetnim plinovima (dušikovi i sumporni oksidi) u prisutnosti vlage i kisika
    - ✖ Kao posljedica životnih aktivnosti bioloških uzročnika oštećenja (bakterija, pljesni, kukaca i glodavaca)

# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA

- ✖ djelovanjem kiselih crnila i pigmenata
- ✖ kao produkt razgradnje same celuloze pod utjecajem svjetla i vlage

- + Utjecaj atmosferskih zagađivača - najčešći štetni plinovi u zraku su sumporovodik, razni ugljikovodici i dušikov dioksid (u prisutnosti vlage i kisika u zraku stvaraju kiseline koje nagrizaju knjige), ozon, dušikovi oksidi (reakcija s celulozom)
- + Brzina reakcije povećava se pod utjecajem sunčeva svjetla i povišene temperature
- + Prašina, čada i nečistoće (kruti zagađivači) oštećuju, deformiraju i onečišćuju knjige, a mogu posješiti i razvoj pljesni i kukaca

# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA


- ✖ Biološki uzroci oštećenja mogu potjecati iz biljnog (bakterije, pljesni) ili životinjskog svijeta (kukci, glodavci) te čovjeka
- ✖ Razmnožavanje i rast mikroorganizama ovise o kiselosti, organskom sadržaju materijala te o temperaturi, vlazi i atmosferi
- ✖ Pojedine bakterije uzrokuju gniljenje kože, pergamene i drugih materijala koji se koriste za sastavne dijelove knjige
- ✖ Bakterije koje razgrađuju celulozu najčešće su aerobne, nazivaju se celulolitičkim bakterijama, a celulozu razgrađuju uz pomoć enzima do glukoze koju upotrebljavaju za ishranu



Oštećenje uzrokovano bakterijama

# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA

- ✖ Plijesan se razvija u povoljnim uvjetima visoke vlage, mraka, topline i lošeg strujanja zraka
- ✖ Plijesan uzrokuje slabljenje čvrstoće papira
- ✖ Plijesan se najprije razvija na koricama knjiga jer one sadrže najviše organskog materijala za hranu
- ✖ Prisutnost pljesni na papiru očituje se u obliku različito obojanih mrlja. Boja mrlje ovisi o sastavu papira, kiselosti, vrsti ljepila i punila, prisutnosti metala i svih ostalih komponenti.



Oštećenje uzrokovano plijesnima


# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA

- ✖ Kukci - hrane se raznolikim organskim proizvodima biljnog ili životinjskog porijekla kao što su koža, pergamenta, drvo, te različite vrste ljepila, a mogu se hraniti i samim papirom
- ✖ Kukcima pogoduju topli, mračni, prljavi i loše provjetravani prostori a šteta koju učine je nepovratna
- ✖ Održavanje temperature između 16 i 18 °C, relativne vlage između 50 i 65%, te stalna ventilacija mogu spriječiti pojavu i razmnožavanje kukaca
- ✖ Najviše štete uzrokuju knjižna uš, srebrni moljac, žohari i termiti
- ✖ Glodavci - nanose veliku štetu knjižničnom materijalu, zavlače se na tamna i skrovita mjesta i mogu opustošiti cijele zbirke



Biološko oštećenje kojem su uzrok glodavci

Oštećenje uzrokovano kukcima, pljesni i vlagom



# UZROCI OŠTEĆENJA KNJIGA

- ✖ Čovjek - uzroci destrukcija mogu biti:
  - + namjerni uzroci (masovno uništavanje knjiga s motivima ideološkog, političkog, kulturološkog i religioznog karaktera, ljudski nemar, vandalizam)
  - + nemjamjerni uzroci (čuvanje knjiga u neprimjerenim prostorima, u neodgovarajućoj mikroklimi, pogrešne procjene prilikom konzervacije i restauracije), ratna razaranja, terorizam

# RESTAURACIJA KNJIGA I RADOVI KOJI PRETHODE RESTAURACIJI

- ✖ Evidentiranje gradiva
- ✖ Opis vrste i uzroka oštećenja
- ✖ Identifikacija materijala od kojih je građa sačinjena
- ✖ Podaci o punilima, ljepilima i pigmentima
- ✖ Izrađuje se (foto)dokumentacija vezana za knjižni blok i korice kako bi konačna restaurirana knjiga mogla biti što sličnija izvornoj

# RESTAURACIJA KNJIGA I RADOVI KOJI PRETHODE RESTAURACIJI

- ✖ Određivanje načina obrade gradiva
  - + metoda restauracije koja se primjenjuje ovisi o samom dokumentu, knjizi ili rukopisu (da li se on restaurira zbog svoje povijesne ili estetske vrijednosti), te o stupnju oštećenja i kakvoći papira, o materijalnim sredstvima kojima raspolažemo i veličini zbirke koju treba restaurirati
  - + Na knjizi se prvo radi suho mehaničko čišćenje površinske prljavštine, iščetkavanjem mekanom četkom, struganjem skalpelom, brisanje gumicama (električnom i ručnom)



## Čišćenje listova gumicom



# RESTAURACIJA KNJIGA I RADOVI KOJI PRETHODE RESTAURACIJI

- ✖ U slučaju pljesni, listovi se moraju dezinficirati
- ✖ Određuje se pH vrijednost papira
- ✖ Listovi se Peru u otopini alkohola i vode
- ✖ Neutralizacija listova u vodenoj otopini kalcij hidroksida
- ✖ Ponovno se mjeri pH vrijednost papira



Pranje listova u otopini vode  
i alkohola

Neutralizacija u otopini  
kalcijevog hidroksida



# RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUČNE RESTAURACIJE

- ✖ Osnova ove tehnike rada jest dopuna dijelova dokumenta koji nedostaju papirom i pojačavanje rubova
- ✖ Kad listovi nisu jako oštećeni, princip rada se sastoji u nadomještanju dijelova koji nedostaju papirom slične kakvoće i izgleda i fiksiranju ljepilom za dokument
- ✖ Oni listovi koji su jače oštećeni, cijelom se površinom kaširaju na japanski papir ili se presvlače japanskim papirom sa obiju strana, pri čemu se odabire što tanji papir kako bi čitljivost bila bolja

# RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUČNE RESTAURACIJE

- ✖ Dokumenti pisani tintama koje su osjetljive na vodu - sva ljepila sadrže vodu pa se pri radu tekst oštećuje
  - + Kako bi se mogli obrađivati tekstovi pisani tintama osjetljivim na vodu, a stabilnim u organskim otapalima, oni se prethodno fiksiraju
  - + Danas se za fiksiranje rabe sintetički organski polimeri, tzv. topljivi najlon te preparati na bazi polivinil-acetata

# RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUČNE RESTAURACIJE

- ✖ Metoda ručne restauracije prikladna kad su oštećenja dokumenta manja te kada se popravci oštećenih listova knjige izvode u samom knjižnom bloku
- ✖ Prednost ove metode - ne iziskuje velika i skupa postrojenja
- ✖ Nedostaci ove metode:
  - + Zahtijeva mnogo vremena i stručni kadar
  - + Za obradu novije tiskane građe je preskupa (naime, mnogo je jeftinije zamijeniti oštećeni primjerak građe novim nego ga restaurirati)
  - + Teško se postiže jednoličnost, kako u boji, tako i u debljini popune u odnosu na izvorni dokument

# RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUČNE RESTAURACIJE

- ✖ Postupak ručne restauracije sastoji se u tome da se dijelovi papira koji nedostaju nadomjeste japanskim papirom
- ✖ Listovi se namoče i uz pomoć mekog kista premažu ljepilom (karboksimetil celuloza) kako bi ojačali i kako bi se japanski papir što bolje zalijepio za list knjige
- ✖ Preko oštećenja, na primjer hrpta knjige, lijepi se uska traka japanskog papira Ino-shi, dok se na primjer preko mrlja od pljesni lijepi Nassfest ili Kozu-Rolle japanski papir (ovisno o tome koliko su pljesni izražene)
- ✖ Japanski papiri rabe se u takvoj kombinaciji kako bi popune bojom i debljinom što više odgovarale izvornom papiru



Ručna restauracija  
listova

Premazivanje listova  
ljepilom



# RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUČNE RESTAURACIJE

- ✖ Restaurirani listovi se suše i prešaju najprije među bugačicama, a potom se u slogovima prešaju među muzejskim kartonima
- ✖ Nakon što se listovi isprešaju i osuše, višak japanskog papira upotrijebljenog pri restauraciji odreže se škarama ili nožem

# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLJEVANJEM PAPIRNE KAŠE

- ✖️ Princip rada ove metode je u nadopunjavanju dijelova dokumenta koji nedostaju posebno pripremljenom papirnom kašom
- ✖️ Papirna kaša se priprema od celuloznih vlakana, ljepila i velike količine vode
- ✖️ Razlikuju se ručno doljevanje papirne kaše i rad pomoću stroja
- ✖️ Kako bi se nadomjestili dijelovi dokumenta koji nedostaju, a da pritom debljina popune bude jednaka izvornoj debljini papira, moraju se napraviti proračuni

# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLJEVANjem PAPIRNE KAŠE

- ✖ Prednosti metode restauriranja listova knjiga doljevanjem papirne kaše :
  - + Stroj omogućuje restauraciju velikog broja dokumenata
  - + Izvedba je brža, estetski izgled dokumenta bolji
  - + Mogu se proizvesti papir i dijelovi lista koji nedostaju te postići debljina i boja popune jednake debljine i boje kao na izvornom listu papira
  - + Ova je metoda prikladna i za restauraciju izrazito oštećenih listova, kao i listova koje su oštetili kukci

# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIEVANjem PAPIRNE KAŠE

- ✖ Nedostaci metode restauriranja listova knjiga dolijevanjem papirne kaše:
  - + Veliki izdaci (stoga se koristi za restauraciju isključivo stare i vrijedne knjižnične građe)
  - + Dugotrajna priprema koja prethodi samoj izvedbi restauracije
- ✖ U računalo se unose parametri visine, širine, debljine, površine dijelova lista koji nedostaju, te broja listova koji će se restaurirati u jednoj operaciji
- ✖ Proračunom se dobiva količina potrebnih vlakana, te količina radne vode

# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLJEVANJEM PAPIRNE KAŠE


- ✖ Vlakna koja se koriste u procesu ovise o stupnju i vrsti oštećenja građe koja se restaurira
- ✖ Odabire se uzorak boje koji najviše odgovara boji originalnoga papira, podaci o širini, visini, debljini lista, površina dijelova koji nedostaju te odabrani uzorak boje, koji se unose u računalni program, koji potom proračunava količinu celuloznih vlakana, radne vode i empresola



Stroj za dolijevanje papirne kaše

# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLJEVANJEM PAPIRNE KAŠE

- ✖ Listovi se namoče vodom, oštećenja se premazuju ljepilom te se u stroj polažu posloženi na plastičnu mrežicu
- ✖ Tekst na papiru poželjno je zaštiti od mogućeg prekrivanja vlaknima, pomoću maski voštanog papira
- ✖ Na listove se potom nalijeva ranije pripremljena suspenzija razrijedjene papirne mase. Djelovanjem slobodnog pada voda u stroju se spušta, pri čemu vlakna papirne mase nasjedaju na rubove i oštećene dijelove lista.



Pripremljeni listovi za restauraciju




Nalijevanje papirne mase



# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLJEVANJEM PAPIRNE KAŠE


- ✗ Listovi se vade iz stroja zajedno sa plastičnom mrežicom i kratko prešaju u preši između dva filca



Vađenje listova iz stroja

# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLJEVANJEM PAPIRNE KAŠE

- Nakon što filc upije višak vlage, listovi se vade iz preše, skidaju s plastične mrežice i nastavljaju prešati između dvije bugaćice



Prešanje listova

# RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLJEVANJEM PAPIRNE KAŠE

- ✗ Suhi listovi se obrezuju, pri čemu se najčešće slijedi originalni rub
- ✗ Potom se listovi slažu u slogove te ponovno prešaju među muzejskim kartonima
- ✗ Nakon prešanja se prenose u knjigovežnicu



Knjižni slogovi  
pripremljeni za uvez